Descripción

Glass-Pad de Foam Seal es una espuma de PVC industrial fundida sobre un papel de alto brillo para obtener una superficie de espuma que se adhiera a los sustratos no porosos; aún así es extraíble y se puede reubicar.

Aplicaciones

Glass-Pad de Foam Seal se utiliza como un separador o una protección temporal para el transporte y almacenamiento de materiales no porosos, como el vidrio. La espuma Glass-Pad está disponible con adhesivo de manera que se pueda laminar sobre el corcho u otros sustratos. Glass-Pad sigue siendo flexible a temperaturas que varían de -20 °C a 78 °C.

Almacenamiento

La vida útil del producto se inicia en la fecha de producción, según se especifica en el número de lote. Glass-Pad de Foam Seal posee una vida útil de 6 meses con adhesivo y de 2 años sin adhesivo cuando se almacena a 75 °F o a una temperatura inferior.

Información adicional

Foam Seal considera que la información provista es una descripción fiel y precisa de las características típicas del producto mencionado anteriormente; no obstante, es responsabilidad del usuario individual probar minuciosamente el producto en su aplicación específica a fin de determinar el rendimiento, la eficacia y la seguridad.

Especificaciones del producto

Parámetro	Método de prueba	Rango de tamaño/condición	Especificación
Calibre (espesor)		1/16" - < 1/8" 1/8" - < 3/16" 3/16" - 1/4"	+ - 20 % + - 15 % + - 10 %
Longitud		≤ 50' de largo > 50' de largo	- 0" + 6" - 1 % + 2 %
Densidad (libras/pies cúbicos)	ASTM D-1667		7.0 - 15.0
Adherencia	ASTM D-1000	Acero inoxidable Corcho*	12 onza/pulg. min 12 onza/pulg. min

*El cliente debe probar el adhesivo sobre su sustrato para determinar la idoneidad.

Espuma sin adhesivo o revestimiento, a menos que se especifique. Las especificaciones se basan en un tamaño de muestra de tres a cinco. Es posible que la prueba de estas especificaciones dependa de la aplicación específica. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin aviso.

Información solo de referencia

Parámetro	Método de prueba	Rango de tamaño/condición	Valores típicos
Dureza "00"	ASTM D-2240		45
Compresión/deflexión	ASTM D-1667		5.0 psi
Absorción de agua	ASTM D-1056		3 %
Tensión (psi)	ASTM D-412	MATRIZ A	50

La información provista en la tabla anterior no tiene como fin ser utilizada en la elaboración de especificaciones. La información de referencia solo intenta brindar una pauta general. Los valores típicos se basan en un tamaño de muestra de tres a cinco.