

Sellador adhesivo multiuso



Se adhiere a

- Vinilo
- Ladrillo
- Fibra de vidrio
- Aluminio
- RV
- Concreto
- Mampostería
- Madera
- Piedra
- Marine
- Concreto en fibras
- Acero
- Cerámica
- Papel de construcción
- Single-Ply

Ventajas del producto

- Silicona de primera calidad, impermeable, para todo tipo de clima
- Excelentes características de herramientas
- Temperatura de servicio de -40 °F a +400 °F
- Temperatura de aplicación de -20 °F a +120 °F
- Resistente a los mohos y UV
- Permanentemente flexible
- No se encogerá ni agrietará, no se deformará ni hundirá
- Sello hermético contra la intemperie
- Poco olor
- Sin solventes
- Invisible a la luz UV
- Fácil aplicación en todas las temperaturas




Blanco
M100



Celeste
M101



Blanco antiguo
M105



Lienzo
M107



Negro
M110



Gris
M111



Bronce oscuro
M120



Bronce Lincoln
M121



Marrón imperial
M130



Terroso
M132



Tierra
M134




Arena oscura
M138



Beis
M140



Habano
M141



Almendra
M143



Arenisca
M146



Traslúcido
M150



Verde bosque
M162

Información del producto

- Descripción: Sellador adhesivo multiuso
- Número de artículo: 02-MX0XXXX-10C1
- Tamaño: 10,3 FL. OZ (304 mL)
- Dimensiones de la unidad: 9" X 2" X 2"
- **Más de 60 colores disponibles para revestimientos, fibra, cemento, techo, canaletas, bobinas y recortes**

Información de la caja

- Descripción: Sellador adhesivo multiuso
- Número de artículo: 02-MX0XXXX-10C1
- Dimensiones: 11 15/16" X 9 15/16" X 8 1/8"
- Peso de la caja: 10 libras-12 paquetes
20 libras-24 paquetes
- Cajas por plataforma: 60-24 paquetes
120-12 paquetes

PRECAUCIÓN: IRRITA LA VISTA: Lea atentamente la última página para conocer advertencias

Sellador adhesivo multiuso

Información técnica

Producto: Novaflex
Sellador multiuso
Apariencia: Pasta homogénea
Temperatura de aplicación:
 -20 °F a +120 °F
 (-28 °C a 50 °C)
Temperatura de servicio:
 -40 °F a +400 °F
 (-40 °C a 200 °C)
Adherencia: Excelente para la mayoría de los materiales de construcción comunes
Consistencia: Sin pando
Capacidad de relleno: Excelente, rellena vacíos de 3/4" (2 cm)
Extrusión de aplicación:
 Fácil de aplicar y limpiar
Durabilidad: +/- 25 % de movimiento de juntas
Flexibilidad: Permanece flexible a -40 °F
Resistencia al agua: Excelente, no sumergir
Erosión exterior:
 Excelente
Envejecimiento: Excelente
Estabilidad de congelamiento-descongelamiento: No se congelará
Olor: Ninguno
Tiempo de secado superficial:
 • 40 °F/40 % de humedad relativa: 40 minutos
 • 75 °F/50 % de humedad relativa: 10 minutos
 • 95 °F/95 % de humedad relativa: 5 minutos
Tiempo de curado y en el tiempo:
 • 40 °F/60 % de humedad relativa: 2 a 3 días
 • 75 °F/50 % de humedad relativa: < 24 h
Peso por galón: 10,2 libras
Sólidos: 97 %
Punto de ignición: > 400 °F

El sellador adhesivo multiuso Novaflex[®] es una silicona de módulo medio de alta calidad para todo tipo de condición climática que permanece flexible y resistente al agrietamiento y la decoloración. El sellado curado resiste el moho. Esta silicona de primera calidad para todo tipo de condición climática queda libre de adhesividad en 10 minutos y se cura totalmente hasta en 2 días. El tiempo de curado tiene lugar con una humedad relativa superior al 30 % y varía con la temperatura y humedad.

Especificaciones del producto

Cobertura: 28 pies lineales usando un cordón de 1/4" o 14 pies lineales usando un cordón de 3/8".

Especificaciones: Cumple o supera las características de rendimiento de: ASTM C-920, AAMA 802.3, 805.2, 808.3, TT-S-001543A y TT-S-230C.

Vida útil: Utilice el producto dentro de los 18 meses desde la fecha de fabricación. CONGELACIÓN/DESCONGELACIÓN ESTABLE. Almacene el producto a una temperatura de 40 °F a 80 °F.

COV MÁX.: menos de 34 g/l (< 4 % por peso). Cumple con COV en los 50 estados.

Recomendado para sellado

- Ventanas
- Puertas
- Techos metálicos
- Expansores de cabezal
- Umbrales
- Tapajuntas de puertas
- Cordón de soleras
- Reparación de vidrios dañados/defectuosos
- Canales
- Aletas sujetadoras
- Concreto en fibras
- Revestimientos de vinilo
- Bobina

No se recomienda para

- Juntas constantemente sumergidas debajo del agua
- Áreas que se deban pintar o teñir
- Espacios confinados a la humedad atmosférica durante el curado
- En superficies que podrían purgar aceites, plastificantes o solventes
- En aplicaciones de vidrio estructural
- Aplicaciones pintadas

Garantía limitada: Satisfacción garantizada cuando se manipula y aplica según las instrucciones de la etiqueta. Llame al 1-800-380-0138 si desea comunicarse con Atención al cliente.

PRECAUCIÓN: Metil etil cetoxima, metil y etil alcohol emanados durante la cura. Evite inhalar vapores. Evite el contacto cutáneo prolongado o reiterado.

MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Primeros auxilios: Piel: Lave con agua y jabón. Ojos: BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. Si la inhalación provoca molestia: Trasládese al aire fresco. Si la molestia continúa o tiene problemas para respirar, o si ha ingerido el producto, BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. Para obtener información adicional consulte la ficha MSDS.

Desecho: Deseche el material según los reglamentos federales, estatales y locales.

NOVAGARD
Solutions[™]
Engineered Products... Innovative Thinking

5109 Hamilton Ave.
 Cleveland, OH 44114
 1-800-380-0138
 www.novagard.com
 Hecho en EE. UU. Uso comercial.

